

TECHNICKÝ LIST

COMCON® CM, 60 x 60 / tl. 40, 35, 30 mm

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

COMCON® CM jsou mozaikové kostky půdorysných rozměrů 60 x 60 mm, volitelné tloušťky a barvy pro estetické a trvanlivé zadláždění chodníků. Souborem svých vlastností překonávají vlastnosti chodníkových kostek z krystalického vápence, nejčastěji k těmto účelům v minulosti používaného.



PŘEDNOSTI:

- vysoká pevnost v tlaku
- vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
- vysoká rázová pevnost
- vysoká odolnost obrusu
- trvalá odolnost zmrazování a tání
- trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
- trvalá odolnost kyselým dešťům
- trvalá odolnost ropným produktům
- libovolná a stálá barevnost
- úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
- jednoduchá montáž (stejná jako u tradiční dlažby)
- vysoká životnost, srovnatelná s nejkvalitnějšími vyvřelinami
- extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření
- ojedinělá schopnost likvidovat kysličníky dusíku z ovzduší


POPIS:

Mozaikové kostky COMCON® CM mají základní půdorysný rozměr 60 x 60 mm s tolerancí $\pm 0,1$ mm v délkách a $\pm 1^\circ$ v úhlech. Kostky jsou štipané z hranolů 60 x 60 x 980 mm, přičemž lom prochází díky vysoké pevnosti pojiva a jeho přilnavosti k plnivu vždy přes zrna plniva. Tím je zajištěno, že vzhled lomové plochy je nerozeznatelný od štipaného mramoru, příp. jiného přírodního kamene. To je důvodem, proč všechny odpovědné instituce, které kameny COMCON® CM posuzovaly, doporučily použití tohoto kamene bez omezení i do historických částí měst a památkových rezervací. Přesnost půdorysného tvaru kostek umožňuje zadláždění dosud nevídaným způsobem, s omezením spár na minimum (méně než 0,3 mm), ale stejně tak i zadláždění běžného charakteru (tj. se spárami kolem 1,1 mm).

Proti mozaikovým kostkám z krystalického vápence (mramoru) vedle přesnosti tvaru vynikají chodníkové kostky COMCON® CM výrazně lepšími technickými a fyzikálními vlastnostmi, nesrovnatelně vyšší chemickou odolností a odolností veškerým atmosférickým vlivům.

Při dlažbě s minimálními spárami je zapotřebí na jeden čtvereční metr 278 kostek, při dlažbě s běžnými spárami 268 kostek. Kostky se dláždí normálním způsobem do suché nastavované malty (směsi jemnozrnného písku a vápenného hydrátu), případně do suché nastavované nebo cementové malty (směsi jemnozrnného písku, vápna a cementu, nebo písku a cementu) pro zatížení pojezdem vozidel.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:	
Pevnost v tlaku	> 80,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu	> 18,0 MPa
Pevnost v tahu	> 12,0 MPa
Modul pružnosti	15 000 MPa
Spec. hmotnost	2 200 – 2 240 kg/m ³
Odolnost obrusu podle Böhma	pod 0,15
Odolnost zmrazovacím cyklům	neomezená
Odolnost posypovým solím	neomezená
Odolnost atmosférickým vlivům	neomezená
Součinitel teplotní roztažnosti	$6,16 \cdot 10^{-5} / ^\circ\text{C}$
Nasákavost	$\leq 0,2 \%$
Součinitel tření	> 0,6



POUŽITÍ:

- trvalé zdláždění chodníků mozaikovými kostkami 6 x 6 cm ve městech a to i v částech historicky cenných a v historických rezervacích
- trvalé vyznačení erbů, symbolů, log atd. v jakékoli barvě do chodníkové zdláždby
- zdláždba pro plochy s občasným pojezdem nebo stáním lehkých vozidel
- zdláždba průjezdů, dvorů, přístupových cest k objektům apod.
- trvale barevné architektonické ztvárnění chodníkových prostranství, náměstí atd.

SKLADOVÁNÍ:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, lze skladovat v interiéru i exteriéru.

CERTIFIKACE, JAKOST:

Společnost je držitelem certifikátu systému kvality a ochrany životního prostředí dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016.

ZÁRUKA A ŽIVOTNOST:

Na chodníkovou mozaiku COMCON® CM je poskytována za předpokladu správného uložení záruka 5 let. Životnost produktů COMCON System je na základě testů 100 a více let.

EKOLOGIE:

Materiály COMCON obsahují fotokatalytické látky, díky kterým při působení slunečního záření dochází ke katalytické reakci. To má za následek nepřetržité přímé odstraňování škodlivých oxidů dusíku z okolního prostředí jejich přímou redukcí.

COMCON System vyrábí a dodává:

COMING
PLUS

COMING Plus, a.s., Nad Kaminkou 1267, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, tel.: + 420 257 921 614-5, fax: + 420 257 921 742
e-mail: info@comconsystem.cz, www.comconsystem.cz, e-mail: coming@coming.cz, www.coming.cz
Výrobní závod: COMING Plus a.s. – provoz Pavlov, Pavlov 58, 582 55, Herálec u Humpolce

IČO: 25748793 DIČ: CZ25748793, Komerční banka, a.s. Praha, číslo účtu: 115-5311480227 / 0100, IBAN: CZ46 0100 0001 1553 1148 0227
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854